

ZZZZ283 – Validation de l'utilisation d'une grille avec une fissure X-FEM sur un maillage raffiné par Homard

Résumé :

Ce test valide le calcul par `DEFI_FISS_XFEM` des fonctions de niveau (level sets) d'une fissure X-FEM sur une grille dans le cas où le maillage de la structure est raffiné par Homard.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

On considère un parallélépipède de dimensions $4 \times 4 \times 2 \text{ mm}$ avec une fissure plane:




Figure 1.1-1: géométrie de la fissure

1.2 Conditions aux limites et chargements

On va propager la fissure de la figure 1.1-1 en imposant le même angle de propagation β et la même avancée Δa en chaque point du fond de façon telle que le fond reste toujours droit:

$$\beta = 5^\circ$$

$$\Delta a = 0.6 \text{ mm}$$




Figure 1.2-1: propagation imposée

2 Principe du test

Dans `DEFI_FISS_XFEM` on peut définir la fissure sur une grille par l'une des méthodes suivantes:

1. en donnant le maillage de la grille à utiliser par `MODELE_GRILLE`,
2. en donnant une fissure avec une grille déjà associée par `FISS_GRILLE`.

La deuxième méthode a été pensée pour les cas où on utilise Homard pour raffiner le maillage de la structure. Dans ce cas, la grille associée à la fissure donnée par `FISS_GRILLE` est aussi associée à la nouvelle fissure et les level sets déjà définies y sont gardées à l'identique. Les informations concernant la localisation du domaine de calcul et l'utilisation d'une grille auxiliaire sont gardées pour la nouvelle fissure, ce qui permet de la propager correctement par `PROPA_FISS`. A contrario, les level sets sur le maillage sont calculées par interpolation par Homard et elles sont passées directement à `DEFI_FISS_XFEM` par `DEFI_FISS/CHAMP_NO_LS*`.

Pour vérifier le bon fonctionnement des deux méthodes, on va propager par `PROPA_FISS` la fissure *FISS0* de la figure 1.1-1 en trois étapes:

1. on propage *FISS0*, fissure avec une grille auxiliaire associée, qui a été définie en utilisant l'opérande `MODELE_GRILLE` dans `DEFI_FISS_XFEM`. On obtient *FISS1*.
2. on raffine le maillage de *FISS1* par Homard. Puis on va définir la même fissure sur le maillage raffiné en gardant la grille auxiliaire (opérande `FISS_GRILLE` de `DEFI_FISS_XFEM`). On obtient *FISS1raff*, qui coïncide avec *FISS1* sauf à l'endroit où le maillage plus raffiné.
3. on propage *FISS1raff* et on obtient *FISS2*.

Les même valeurs d'angle de propagation et d'avancée de la fissure sont imposées en chaque point du fond de fissure. Ces valeurs sont maintenues constantes entre les deux propagations. Les fonds propagés sont donc toujours droits et on connaît a priori leur position dans la structure. Si les deux méthodes marchent correctement, la position de *FISS2* doit être coïncidente avec celle attendue.

2.1 Méthode de calcul

Pour chaque point du fond, à chaque pas de propagation, on impose le même angle de propagation β et la même avancée Δa de la fissure. On peut donc calculer les coordonnées de chaque point du fond après chaque pas de propagation (figures 1.1-1 et 3.2-2):

$$Y_i = Y_{i-1} + \Delta a \cdot \cos(i \cdot \beta)$$
$$Z_i = Z_{i-1} + \Delta a \cdot \sin(i \cdot \beta)$$

où $(0, Y_i, Z_i)$ et $(4, Y_i, Z_i)$ sont les points extrémité du segment qui coïncide avec le fond de la fissure *FISSi*. Au début, pour la fissure *FISS0* (figure 1.1-1):

$$Y_0 = 1$$
$$Z_0 = 0$$

2.2 Grandeurs et résultats de référence

Les coordonnées des points d'extrémité attendus pour le fond *FISS2* sont donc les suivantes:

$$X_2 = [0, 4]$$
$$Y_2 = 2.189 \text{ mm}$$
$$Z_2 = 0.156 \text{ mm}$$

Pour vérifier la position effective du fond *FISS2* dans le modèle éléments finis, on utilise les valeurs des level sets aux points d'intersection entre le segment défini par les deux points d'extrémité ci-dessus et les faces des éléments du maillage. Si la position du fond après la propagation est calculée correctement, la valeur des deux level sets doit être égale à zéro pour tous les points d'intersection trouvés parce que, par définition, le fond de fissure est formé par tous les points où les level set tangente et normale sont égales à zéro.

Les points d'intersection et la valeur des level sets en ces points peuvent être calculés en utilisant la commande de post-traitement `MACR_LIGN_COUPE`.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

On utilise une modélisation 3D.

3.2 Caractéristiques du maillage

Le maillage 3D contient 100 éléments de type `HEXA8` de dimension $0.4 \times 0.4 \times 0.2 \text{ mm}$:




Figure 3.2-1: maillage utilisé

Pour la grille auxiliaire, on utilise un maillage 3D contenant 400 éléments de type `HEXA8` de dimension $0.2 \times 0.2 \times 0.1 \text{ mm}$:




Figure 3.2-2: grille auxiliaire

3.3 Grandeurs testées et résultats

Après les deux propagations imposées, on calcule les valeurs des level sets aux points d'intersection entre le segment reliant les points d'extrémité du fond $(0,2.189,0.156)$ et $(4,2.189,0.156)$ (voir §2.2) et les faces des éléments du maillage et on va vérifier que les valeurs maximale et minimale obtenues sont égales à zéro. En considérant que le maillage est grossier, on utilise une tolérance égale à 15% de la longueur de la plus petite arête du maillage, soit $0.15 \cdot 0.2 \text{ mm} = 0.03 \text{ mm}$. Donc

on accepte la valeur de la level set au point du fond considéré si et seulement si elle est dans l'intervalle $[-0.03, 0.03]$.

4 Synthèse des résultats

La position de la fissure *FISS2* après les deux pas de propagation coïncide avec celle attendue. Cela signifie que `DEFI_FISS_XFEM` permet bien de définir une fissure à la fois sur le maillage et sur la grille auxiliaire. De plus, les informations sur la localisation du domaine et sur l'utilisation de la grille auxiliaire sont bien transférées par l'opérande `FISS_GRILLE` qui a été mise en place pour permettre l'utilisation de la grille pour une fissure définie sur un maillage raffiné par Homard.