

HSNV133 - Traction thermoplastique en grandes déformations VMIS_ISOT_PUIS

Résumé :


Ce test thermomécanique quasi-statique consiste à chauffer uniformément un barreau de section rectangulaire (états de contraintes et de déformations homogènes) puis à le soumettre à une traction.

De la même façon, que dans le test HSNV121 [V7.22.121], on valide ainsi la cinématique des grandes déformations en élasto-plasticité (commande `STAT_NON_LINE`, mot-clé deformation : 'SIMO_MIEHE' ou 'PETIT_REAC') pour une relation de comportement de type Von Mises avec écrouissage isotrope défini soit par une courbe de traction donnée point par point (`VMIS_ISOT_TRAC`); soit par une loi en puissance (`VMIS_ISOT_PUIS`).

Le barreau est modélisé par un élément volumique (`HEXA20`, modélisation A).

1 Problème de référence

1.1 Géométrie



1.2 Propriétés du matériau

Le matériau obéit à une loi de comportement en grandes déformations plastiques avec écrouissage isotrope défini par une courbe de traction (point par point ou loi en puissance).

La courbe de traction est donnée dans le plan déformation logarithmique - contrainte rationnelle.

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{F}{S_o} \cdot \frac{l}{l_o}$$

$$R(p) = \sigma_y + \sigma_y \left(\frac{E}{a \sigma_y} p \right)^{1/n}$$

$$\nu = 0.3$$


$$\alpha = 10^{-4} K^{-1}$$

$$\sigma_y = 1000 \text{ MPa}$$

$$E = 200000 \text{ MPa}$$

$$n = 7$$

$$a = 1$$







l_o et l sont, respectivement, la longueur initiale et la longueur actuelle de la partie utile de l'éprouvette.

S_o et S sont, respectivement, les surfaces initiale et actuelle. Entre les températures $20^\circ C$ et $120^\circ C$, les caractéristiques sont interpolées linéairement.

1.3 Conditions aux limites et chargements

Le barreau, de longueur initiale l_o , bloqué dans la direction Ox sur la face [1,2] est soumis à une température uniforme T et à un déplacement mécanique de traction u^{meca} sur la face [3, 4]. Les séquences de chargement sont les suivantes :



Température de référence : $T_{réf} = 20^\circ C$.

Remarque :

Le déplacement mécanique est mesuré à partir de la configuration déformée par le chargement thermique ($t=1s$). Pour avoir le déplacement total, il faut donc additionner le déplacement thermique obtenu au temps $t=1s$.

2 Solution de référence

2.1 Résultats de référence

On adoptera comme résultats de référence les déplacements, la contrainte de Cauchy σ et la déformation plastique cumulée p obtenus avec le comportement VMIS_ISOT_TRAC (validé par ailleurs avec DEFORMATION='SIMO_MIEHE').

On comparera les solutions obtenues au temps $t=2\text{ s}$ ($\Delta T=100^\circ\text{C}$, traction u)

2.2 Incertitude sur la solution

Très faible puisqu'il s'agit d'inter-comparaison entre deux comportements formellement identiques. Toutefois, la discrétisation de la loi d'érouissage en puissance conduit à une incertitude.


2.3 Références bibliographiques

1. V. CANO, E. LORENTZ : Introduction dans le *Code_Aster* d'un modèle de comportement en grandes déformations élastoplastique avec érouissage isotrope - Note interne EDF DER HI-74/98/006/0

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

Modélisation volumique : 1 maille HEXA20
1 maille QUAD8



Conditions aux limites :

$$\begin{aligned} N2 : & \quad U_x = U_y = U_z = 0 & N9, N13, N14, N5, N17 : & \quad U_x = 0 \\ N1 : & \quad U_x = U_z = 0 \\ N6 : & \quad U_x = U_y = 0 \end{aligned}$$

Charge : Déplacement imposé sur la face [348711161915] + affectation de la même température sur tous les nœuds. Le nombre total d'incréments est de 21 (1 incrément entre $t=0s$ et $1s$, 20 incréments entre $t=1s$ et $2s$).

La convergence est réalisée si le résidu est inférieur ou égal à $RESI_GLOB_RELA = 10^{-6}$.

3.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 20

Nombre de mailles : 2

1 HEXA20
1 QUAD8

3.3 Grandeurs testées et résultats

Identification	Référence	Aster	% différence
	VMIS_ISOT_TRAC	VMIS_ISOT_PUIS	
$t=2$ Déplacement DX (N8)	303.06	303.06	$< 10^{-4}$
$t=2$ Déplacement DY (N8)	-108.82	-108.82	$< 10^{-4}$
$t=2$ Déplacement DZ (N8)	-108.82	-108.82	$< 10^{-4}$
$t=2$ Contraintes $SIGXX$ (PGI)	2651.633	2651.694	0.002
$t=2$ Variable p VARI (PGI)	0.24556	0.24558	0.009

4 Synthèse des résultats

L'inter-validation des comportements `VMIS_ISOT_TRAC` et `VMIS_ISOT_PUIS` réalisée ici montre que les courbes d'érouissage isotrope peuvent être modélisées de ces deux façons dans `Code_Aster`, que ce soit en petites ou en grandes déformations, via le modèle '`SIMO_MIEHE`'.